

# Special Primer

## Алкидная грунтовочная краска

- Тиксотропная, нестекающая
- Изолирует пятна
- Хорошо сцепляется с проблемными поверхностями
- Уменьшает расход отделочной краски
- Связывает пыль, легко шлифуется



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
<b>Объекты применения</b>	Стены и потолки в сухих и влажных помещениях, мебель, внутренние двери, внутренние оконные рамы и пр. Применяется для грунтовки новых и ранее окрашенных деревянных, зашпаклёванных, кирпичных, бетонных и оштукатуренных поверхностей; древесно-волоконистых, древесно-стружечных плит и бумажных обоев; проблемных поверхностей (очищенных от известковой, клеевой, меловой краски, меловой шпаклёвки).	
<b>Блеск</b>	Матовая.	
<b>Расход 1x</b>	8-10м <sup>2</sup> /л - гладкие поверхности.	
<b>Тонирование</b>	Грунтовочную краску можно использовать белой или тонировать в светлые оттенки по цветовым картам <i>Tikkurila Symphony</i> и <i>Tunneta Värvi (AP-база)</i> . Точность оттенка не совершенна.	
<b>Базовые краски</b>	AP-база.	
<b>Рабочие инструменты</b>	Кистью, валиком или краскораспылителем высокого давления. Сопло распылителя высокого давления 0,013" - 0,015" или 0,330 - 0,380 мм.	
<b>Время высыхания (+23 °C, RH 50%)</b>	3 часа – на отлип, 24 часа – для окраски. Время высыхания увеличивается при низкой температуре и высокой влажности воздуха.	
<b>Очистка рабочих инструментов, разбавитель</b>	<i>Special Solvent, Special Solvent Spray</i> . Удалить с рабочих инструментов остатки жидкого продукта и очистить разбавителем.	
<b>Хранение</b>	Продукт морозоустойчив.	
<b>Срок хранения</b>	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления (см. на упаковке).	
<b>Содержание сухого вещества</b>	Прибл. 44%.	
<b>Плотность</b>	1,4 кг/л.	
<b>Термостойкость</b>	В сухом помещении до +100°C. При длительном воздействии высокой температуры светлые оттенки желтеют.	
<b>Упаковка</b>	0,9 л; 2,7 л; 9,0 л.	



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

#### Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхности очистить от пыли и грязи. Места выхода сучков загрунтовать лаком для сучков *Tikkurila Oksalakka*. Неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль.

#### Ранее окрашенные поверхности:

Удалить старую отслаивающуюся краску, известь и мел. Вымыть поверхность водным раствором чистящего средства *Special Clean*, сполоснуть чистой водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать неразбавленным чистящим средством *Special Clean*. Неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль.

### УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха от +5°C до +28°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

### ОКРАСКА

Грунтовочную краску *Special Primer* при нанесении кистью **не перемешивать**. При необходимости разбавить разбавителем *Special Solvent*, *Special Solvent Spray* до 5% по объёму. Если грунтовочную краску перемешивали, дать отстояться до желеобразной консистенции. Грунтовать 1 раз кистью, валиком или распылителем.

### ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов остатки жидкого продукта и очистить разбавителем *Special Solvent*, *Special Solvent Spray* сразу после окончания работы.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРУДА

**UN 1263**

Содержит: фракцию перегонки нефти, тяжёлую, обработанную водородом, соли жирных кислот кобальта (II) и метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. Tuleohtlik. Повторный контакт может вызвать сухость или повреждение кожи. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителя. Избегать попадания на кожу и в глаза. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию.

Предельное значение ЛОС (группа A/h) 750 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте 750 г/л.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукт морозоустойчивый.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

