

Universal Korrostop +

Быстро высыхающая грунтовочная краска по металлу

- Эффективно защищает от ржавчины
- Очень хорошо сцепляется с поверхностью
- Быстро высыхает
- Для стальных, алюминиевых, оцинкованных поверхностей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Объекты применения	Крыши из жести, цистерны, металлические двери, пожарные лестницы, ограды, флагштоки, водосливы, надводные части лодок и пр. Также подходит для ремонтной окраски акриловых и полиэфирных покрытий. Для грунтовки стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностей.	
Блеск	Матовая.	
Расход 1х	10 м ² /л - на гладкой поверхности.	
Тонирование	Светло-серая, красно-коричневая.	
Рабочие инструменты	Кистью или распылителем высокого давления. Сопло распылителя высокого давления 0,013" - 0,018" или 0,330 - 0,460 мм.	
Время высыхания (+23 °С, RH 50%)	15 минут – от пыли, 2 часа – для окраски. Загрунтованную поверхность окрашивать не позднее чем через 4 суток после грунтовки. При низкой температуре воздуха высыхание грунтовочной краски замедляется	
Очистка рабочих инструментов, разбавитель	<i>Nitra -A или Tikkurila Ohenne 1120.</i> Удалить с рабочих инструментов остатки жидкого продукта и очистить разбавителем <i>Nitra-A</i> .	
Хранение	Краска морозоустойчива.	
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления.	
Содержание сухого вещества	Прибл. 45%, в зависимости от цвета.	
Плотность	1,3 кг/л, в зависимости от цвета (ISO 2811).	
Стойкость к химикатам	Устойчива к непродолжительному воздействию средств бытовой химии, слабых разбавителей (лаковый бензин, этанол) и маслам. Не устойчива к сильным растворителям (нитро-растворитель).	
Термостойкость	До +120 °С, в сухом помещении. При длительном воздействии высокой температуры краска желтеет.	
Упаковка	1 л; 3 л; 10 л.	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи, масел и ржавчины. Очищенные стальные поверхности вымыть водным раствором чистящего средства SPECIAL CLEAN, алюминиевые и оцинкованные поверхности вымыть водным раствором чистящего средства PANSSARIPESU согласно инструкции по применению. Алюминиевые поверхности обработать до шероховатости наждачной бумагой и удалить пыль от шлифовки.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску и ржавчину. Вымыть поверхность водным раствором чистящего средства SPECIAL CLEAN согласно инструкции по применению. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%.

ОКРАСКА

Грунтовочную краску *Universal Korrostop +* перед применением нужно тщательно перемешать. Для первого слоя грунтовочную краску разбавить разбавителем NITRA-A или Tikkurila OHENNE 1120 до 5% по объёму – при окраске кистью и до 15% по объёму – при окраске распылителем. Красить 1-2 раза кистью или краскораспылителем.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки грунтовочной краски и очистить разбавителем NITRA-A сразу после окончания работ.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРУДА



Опасно для окружающей среды



Вредно

Содержит: сольвент нефти (дистиллированный, ароматизированный, лёгкий), ксилол, фосфат цинка и метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. **ОГНЕОПАСНО.** Вредно при вдыхании и попадании на кожу. Раздражает кожу. Ядовито для водных организмов, возможно вредное воздействие на водную среду. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителя/аэрозолей. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. Не выливать в канализацию. Работать в подходящей защитной одежде и защитных перчатках. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию. Предельные значения ЛОС (VOC) в продукте: (группа A/i): 500 г/л. Максимальное значение ЛОС в готовом к применению продукте < 500 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукт морозостойчивый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com

