

Vivacolor 1

Грунтовочная краска для стен и потолков



- Превосходно сцепляется с подложкой
- Создаёт равномерно впитывающую гладкую подложку под отделочную краску
- Уменьшает расход отделочной краски

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Место применения	Стены и потолки в сухих и влажных помещениях (жилые помещения, офисы, школы, детские сады, общественные промышленные помещения). Подходит для новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, кирпичных, зашпаклёванных и оклеенных обоями поверхностей, а также для грунтованных древесно-волоконистых и древесно-стружечных поверхностей.	
Блеск	Совершенно матовый.	
Расход 1х	7-10 м ² /л – на гладкой поверхности; 5-8 м ² /л – на гипсокартонной и зашпаклёванной поверхности.	
Тонирование	Грунтовочную краску можно использовать белой или тонировать в светлые тона (АР-база) по интерьерным картам колеровки Symphony, Почувствуй цвет, Feelings и Tikkurila. Точность оттенка не совершенна.	
Базовые краски	АР-база.	
Инструменты	Валик, кисть или распылитель высокого давления, диаметр сопла 0,015” - 0,021” или 0,380 - 0,530 мм.	
Время высыхания (+23°C, RH 50%)	0,5 часа - на отлип, 2 часа - для окраски.	
Очистка рабочих инструментов, разбавитель	Вода. Разбавитель можно добавлять до 10% от объёма краски.	
Хранение	Беречь от замерзания!	
Срок хранения	В плотно закрытой таре производителя 2 года с даты изготовления, указанной на упаковке.	
Содержание сухого вещества	Прибл. 32%.	
Плотность	1,3 кг/л, в зависимости от цвета.	
Стойкость к мокрому трению	2 класс по стандарту ISO 11998 (200 циклов 2-20 микрон), >5000 проходов щёткой по стандарту SFS 3755.	
Стойкость к химикатам	Устойчива к непродолжительному воздействию средств бытовой химии и слабых разбавителей (лаковый бензин).	
Упаковка	4,8 л; 9,0 л; 18,0 л.	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли и грязи. Неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль. Металлические поверхности грунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop +*, зашпаклёванные меловой или гипсовой шпаклёвкой поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer* или *Robitix*. Просим соблюдать технические инструкции по применению всех вышеперечисленных грунтовочных красок.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску, известь и мел. Вымыть поверхность водным раствором чистящего средства *Special Clean* või *Vivaclean* согласно инструкции по применению, сполоснуть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовых и удалить пыль. Слабые и пыльные поверхности грунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer* или *Robitix*. Щели и неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor*, отшлифовать и удалить пыль.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, температура воздуха выше +5°C и ниже +28°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. При окраске избегать сквозняков и высокой температуры воздуха (выше +28°C).

ОКРАСКА

Грунтовочную краску *Vivacolor 1* перед применением нужно тщательно перемешать. При необходимости грунтовочную краску можно разбавить водой до 10% по объёму. Грунтовать один раз валиком, кистью или краскораспылителем.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки грунтовочной краски и вымыть водой сразу после окончания работ.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Очистку поверхностей можно производить через 1 месяц после окраски. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку, смоченную водой или раствором нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. При приготовлении раствора необходимо соблюдать рекомендации производителя. Нельзя оставлять поверхность мокрой после очистки.

После окраски нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается окрашенной поверхностью в нормальных условиях приблизительно спустя 1 месяц после окраски. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно провести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства. Предельное значение ЛОС в продукте: (группа А/г) 30 г/л. Максимальное значение ЛОС <30 г/л.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Беречь от замерзания!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.vivacolor.ee

