

Universal Enamel

Матовая алкидная краска для внутренних работ



- Прочное износостойкое покрытие
- Хорошо отмывается

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Объекты применения	Мебель, двери, радиаторы, наличники, внутренние поверхности оконных рам. Подходит для новых и ранее окрашенных деревянных, древесно-волокнистых, древесно-стружечных и металлических поверхностей.	
Степень блеска	Матовая.	
Расход 1x	10-12 м ² /л – на гладкой поверхности.	
Тонирование	Краску можно использовать белой (база А) или тонировать (базы А, С) по карте колеровки <i>Tikkurila Symphony</i> . При использовании ярких тонов для лучшей укрывистости поверхность необходимо загрунтовать тонированной в близкий оттенок грунтовочной краской.	
Базовые краски	Базы А и С.	
Инструменты	Кистью, валиком или распылителем высокого давления. Сопло распылителя высокого давления 0,013" - 0,018" или 0,330 - 0,460 мм.	
Время высыхания (+23°C, RH 50%)	3-4 часа – от пыли; 24 часа – для окраски. Низкая температура воздуха и высокая влажность воздуха замедляют высыхание краски.	
Очистка инструментов, разбавитель	<i>Special Solvent, Special Solvent Spray, Unit Eko</i> или <i>Unit Spray</i> . Удалить с рабочих инструментов излишки краски сразу после окончания работ и очистить подходящим разбавителем.	
Хранение	Продукт морозоустойчив.	
Срок хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя – 2 года с даты изготовления (см. на таре).	
Содержание сухого вещества	Прибл. 53%.	
Плотность	1,3-1,4 кг/л, в зависимости от тона (ISO 2811).	
Стойкость к мокрому трению	>10 000 циклов очистки по SFS 3755.	
Термостойкость	До +120 °С, в сухом помещении. При длительном воздействии высокой температуры светлые оттенки желтеют.	
Упаковка	0,9 л; 2,7 л; 9,0 л.	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи, масел и ржавчины. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean* или *Vivaclean*, промыть водой и дать высохнуть. Слабые или пыльные поверхности, а также деревянные и древесно-волоконные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. Металлические поверхности загрунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop +*.

Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску и ржавчину. Загрязнённые поверхности вымыть водным раствором чистящего средства *Special Clean* или *Vivaclean*, промыть водой и дать высохнуть. Твёрдые, глянцевые окрашенные поверхности отшлифовать до матовых, удалить пыль. Слабые или пыльные поверхности, а также деревянные и древесно-волоконные поверхности загрунтовать алкидной грунтовочной краской *Special Primer*. Металлические поверхности загрунтовать грунтовочной краской по металлу *Universal Korrostop* или *Universal Korrostop +*. Щели и неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой из серии *Vivacolor Snickeri*, отшлифовать и удалить пыль. Зашпаклёванные поверхности загрунтовать подходящей грунтовочной краской.

УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (относительная влажность древесины ниже 20%), температура воздуха от +5 °C до +28 °C, относительная влажность воздуха ниже 80%.

ОКРАСКА

Краску *Universal Enamel* перед применением нужно тщательно перемешать, при необходимости разбавить разбавителем *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* или *Unit Spray* до 5% от объёма краски. Для получения однородной, одноцветной поверхности нужно смешать достаточное количество краски в одной таре. Красить 1-2 раза кистью, валиком или краскораспылителем.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем *Special Solvent*, *Special Solvent Spray*, *Unit Eko* или *Unit Spray*.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Очистку поверхностей можно производить через 1 месяц после обработки. Для очистки поверхностей использовать губку или тряпку и раствор нейтрального (pH 6-8) чистящего средства. Для очистки сильно загрязнённых поверхностей использовать губку или тряпку и раствор слабого щелочного (pH 8-10) чистящего средства. После очистки сполоснуть поверхность чистой водой. При приготовлении раствора соблюдать рекомендации производителя.

После обработки нельзя подвергать поверхность сильным нагрузкам, поскольку окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигается в нормальных условиях примерно спустя 1 месяц после обработки. Если поверхность нуждается в очистке раньше этого срока, то можно произвести осторожную очистку поверхности смоченной водой губкой или тряпкой.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА

Содержит: фракцию перегонки нефти, тяжёлую, обработанную водородом, соль кобальта (II) и метилэтилкетоксим. Может вызвать аллергическую реакцию. Огнеопасно. Повторный контакт может вызвать сухость или повреждение кожи. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителя. Избегать попадания на кожу и в глаза. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию. Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства. Предельное значение ЛОС (VOC) в продукте (группа A/d), 300 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте <300 г/л I.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Продукт морозоустойчив!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ www.vivacolor.ee

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com



Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.
Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

