

## Villa Lin

### Масляная льняная краска для деревянных фасадов



- Усиленное алкидом сосновое масло
- Глубоко впитывается в древесину
- Высыхает быстрее традиционной льняной масляной краски
- Широкий выбор тонов
- Подходит для окраски деревянных зданий в культурно-исторических частях города

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Объекты применения	Распиленные и струганные доски обшивки, двери, оконные рамы, заборы и пр. Подходит для новых и ранее окрашенных масляными и алкидными красками деревянных поверхностей, в том числе для термообработанной древесины.	
Степень блеска	Полуглянцевая.	
Расход 1х	4-8 м <sup>2</sup> /л - распиленные деревянные поверхности, 9-12 м <sup>2</sup> /л - струганные деревянные поверхности.	
Тонирование	Краску можно использовать белой (база А) или тонировать по карте колеровки <i>Tikkurila Puutalot</i> (базы А и С). Тонированная краска возврату или обмену не подлежит.	
Базы	Базы А и С.	
Рабочие инструменты	Кисть.	
Время высыхания (+23°C, RH 50%)	4 часа – на отлип, 24 часа – для окраски. Низкая температура и повышенная влажность воздуха увеличивают время высыхания окрашенной поверхности.	
Очистка рабочих инструментов, разбавитель	<i>Unit Eko</i> . Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем <i>Unit Eko</i> сразу после окончания работ.	
Хранение	Продукт морозоустойчив. В неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.	
Время хранения	В плотно закрытой оригинальной таре производителя до указанной на упаковке даты.	
Содержание сухого вещества	Прибл. 62%.	
Плотность	1,3 кг/л.	
Атмосферостойкость	Хорошая, также в промышленном и морском климате.	
Упаковка	0,9 л; 2,7 л; 9,0 л.	

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА

#### Ранее неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи и отслаивающихся частиц. Поверхность, повреждённую плесенью или синевой, обработать водным раствором средства *Tikkurila Homeenpoisto* согласно инструкции по применению. Загрунтовать новые деревянные поверхности в возможно ранней стадии строительных работ пропиточным средством *Kolorex Protekt*. С мест выхода сучков удалить смолу и обработать их лаком для сучков *Tikkurila Oksalakka*. Шляпки гвоздей и др. металлические детали загрунтовать грунтовочной краской по металлу *Korrostop* или *Korrostop Plus*.

#### Ранее окрашенные поверхности:

Удалить отслаивающуюся краску скребком и стальной щёткой. Загрязнённые и заплесневевшие поверхности обработать водным раствором *Tikkurila Homeenpoisto* согласно инструкции по применению. Обработать очищенную до чистого дерева поверхность пропиточным средством *Kolorex Protekt*. С мест выхода сучков удалить смолу и обработать их лаком для сучков *Tikkurila Oksalakka*. Шляпки шурупов и др. металлические детали загрунтовать грунтовочной краской *Korrostop* или *Korrostop Plus*.

### УСЛОВИЯ ОКРАСКИ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой (относительная влажность древесины ниже 20%), температура воздуха выше +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%. Избегать окраски в жаркую погоду.

### ОКРАСКА

Тщательно перемешать краску *Villa Lin* до применения, для первого слоя краску при необходимости разбавить водой до 5% по объёму. Для получения однородной, однотонной поверхности нужно смешать достаточное количество краски в одной таре. Красить кистью, новые деревянные поверхности 1-2 раза, ранее окрашенные поверхности 1 раз. Особенно тщательно необходимо обработать края и торцы досок.

### ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Удалить с рабочих инструментов жидкие остатки продукта и очистить разбавителем *Unit Eko* сразу после окончания работ.

### УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ

Очистку поверхностей можно производить через 1 месяц после обработки. Для очистки поверхностей использовать промывку водой под давлением. Поскольку промывка водой под давлением может изменить цвет окрашенной поверхности, то очищаемую поверхность следует отделить от остальной поверхности. Отслаивающуюся грязь перед промывкой под давлением следует удалить щёткой. Для очистки поверхности от плесени использовать водный раствор средства для удаления плесени *Tikkurila Homeenpoisto*. После обработки промыть поверхность чистой водой и произвести ремонтную окраску.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



**Вредно**

**UN 1263**

Содержит: фракцию перегонки нефти, тяжёлую, обработанную водородом, толилфлуанид, метилэтилкетоксим, соли кобальта (II). Может вызвать аллергическую реакцию. Огнеопасно. Вредно при вдыхании. Беречь от детей. Избегать вдыхания паров растворителя. Избегать попадания на кожу и в глаза. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию. Дополнительную информацию см. в

**Внимание!** Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.

Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com



описании продукта. Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и жидкие отходы утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства. Предельное значение ЛОС (VOC) в продукте (группа A/d) 300 г/л. Максимальное содержание ЛОС в готовой к применению краске 300 г/л. **Внимание!** Испачканные краской текстильные материалы, шлифовальная пыль могут самовоспламеняться. Такие отходы следует до уничтожения держать смоченными водой в отдельной ёмкости, высушить на улице или сразу сжечь.

**ТРАНСПОРТИРОВКА**

Продукт морозоустойчив при хранении и транспортировке.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

---

**Внимание!** Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лийми 5, 10621 Таллинн, Эстония.  
Оптовая продажа: 650 11 11, факс 650 11 22, э-почта: info.ee@tikkurila.com

